

FILM PARA UTILIZACIÓN AUTOMÁTICA

K308A Standard : technical data sheet

Characteristics		Values	Unit	Rule
Thickness		23	μm	-
Density		0,916 - 0,919	g/cm ³	ASTM D-1505
Impact strength (Dart test)		138	g	ASTM D-1709
Yield Strength	MD ▼	9	N/mm ²	ASTM D-882 B
	TD ▶	8	N/mm ²	
Tensile strength	MD ▼	22	N/mm ²	ASTM D-882 B
	TD ▶	15	N/mm ²	
Breaking elongation	MD ▼	313	%	ASTM D-882 B
	TD ▶	403	%	
Tear strength (Elmendorf)	MD ▼	2046	mN	ASTM D-1922
	TD ▶	2924	mN	
Guaranteed pre-stretch		145	%	Rule Hipac
Max. Pre-stretch		160	%	Rule Hipac
Cling		130	g	Rule Hipac

Última actualización : 01-05-2005

Los valores señalados son el resultado de pruebas estandarizadas efectuadas en nuestro laboratorio. Son datos a título indicativo a fin de facilitar la selección y uso para cada sector y no constituyen ninguna garantía. Se reserva el derecho de modificar, si fuera necesario, sin aviso alguno.

RETRACTILYEMBALAJE.COM

Ctra. Nacional III, km. 345 – Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia) Telf.: 961 521 819 Fax: 961 548 315