

FILM BUNDING

Film flexible en LLDLP para uso en maquinas automáticas, diámetro anima 76 mm

K308A Standard : TICNA tecnica

Característica		Valores	Unidad medida	Metodo
Espesor		23	µm	-
Densidad		0,916- 0,919	g/cm ³	ASTM D-1505
Resistencia al impacto (Dart test)		138	g	ASTM D-1709
Esfuerzo inicial	MD ▼	9	N/mm ²	ASTM D-882 B
	TD ►	8	N/mm ²	
Carga de rotura	MD ▼	22	N/mm ²	ASTM D-882 B
	TD ►	15	N/mm ²	
Elongacion a rotura	MD ▼	313	%	ASTM D-882 B
	TD ►	403	%	
Elmendorf	MD ▼	2046	mN	ASTM D-1922
	TD ►	2924	mN	
Preestiro garantizado		145	%	Metodo Hipac
Preestiro maximo		160	%	Metodo Hipac
Adhesividad (cling)		130	g	Metodo Hipac

Los valores señalados son el resultado de pruebas estandarizadas efectuadas en nuestro laboratorio. Son datos a título indicativo a fin de facilitar la selección y uso para cada sector y no constituyen ninguna garantía. Se reserva el derecho de modificar, si fuera necesario, sin aviso alguno.

RETRACTILYEMBALAJE.COM

Ctra. Nacional III, km. 345 – Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia) Telf.: 961 521 819 Fax: 961 548 315