

FILM PARA UTILIZACIÓN MANUAL

Film extensible en LLDPE para utilización manual, con un diámetro anima 50mm.

K308M Standard:ficha tecnica

Característica		Valores	Unidad medida	Metodo
Espesor		23	µm	--
Densidad		0,916- 0,919	g/cm ³	ASTM D-1505
Resistencia al impacto (Dart test)		82	g	ASTM D-1709
Esfuerzo inicial	MD ▾	9	N/mm ²	ASTM D-882 B
	TD ▶	8	N/mm ²	
Carga de rotura	MD ▾	20	N/mm ²	ASTM D-882 B
	TD ▶	13	N/mm ²	
Elongacion a rotura	MD ▾	282	%	ASTM D-882 B
	TD ▶	363	%	
Elmendorf	MD ▾	1841	mN	ASTM D-1922
	TD ▶	2631	mN	
Preestiro garantizado		133	%	Metodo Hipac
Preestiro maximo		147	%	Metodo Hipac
Adhesividad (cling)		130	g	Metodo Hipac

Ultima actualización : 01-05-2005

Los valores señalados son el resultado de pruebas estandarizadas efectuadas en nuestro laboratorio. Son datos a título indicativo a fin de facilitar la selección y uso para cada sector y no constituyen ninguna garantía. Se reserva el derecho de modificar, si fuera necesario, sin aviso alguno.

RETRACTILYEMBALAJE.COM

Ctra. Nacional III, km. 345 – Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia) Telf.: 961 521 819 Fax: 961 548 315